

Denumirea produsului

Grinzi de terasă îmbinate cap la cap

Specie

Salcâm — Robinia pseudoacacia L.

Alte denumiri: salcâm alb, acacia, robinia. Comercializat sub denumirea de „salcâm” în industria lemnului.

Origine

România – Trasabilitate completă în conformitate cu Regulamentul EUDR

Descrierea produsului

Grinzi de terasă din salcâm, îmbinate cap la cap prin lipire, ca suport de structură pentru terase din lemn. Stabilitate dimensională și deschidere mare.

Caracteristici

- Rindeluită pe 4 fețe
- Umiditate: 12 %
- Îmbinare cap la cap de înaltă rezistență (adeziv de exterior C4)
- Densitate: 750 kg/m³
- Nuanță brun-gălbui
- Lemn dur, de înaltă rezistență
- Rezistență mecanică validată (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Mici defecte permise (utilizare în substructură)
- Fără alburn

Dimensiuni disponibile

Lățimi: 60 până la 100 mm

Grosimi: 45 până la 200 mm

Secțiuni standard: 45×60, 45×70, 45×90 și 90×90 mm

Lungime standard: 6 m



Grindă de terasă îmbinată cap la cap 90×90 mm



Grindă de terasă 45×90 mm

Durabilitate

- Clasa 4 (norma NF EN 335)

Lemn neimpregnabil, fără tratament.

Durată de viață de până la 30 de ani, în funcție de condițiile de expunere.

Domenii de utilizare

Structură și suport pentru terase, construcții exterioare.

Îmbătrânire

Încărunțire naturală – variație de nuanță – posibilă fisurare.

Întreținere

Nu necesită întreținere – niciun tratament necesar.

Opțiuni

- Îmbinate cap la cap sau masive
- Secțiuni la comandă
- Certificare FSC® 100 % la cerere

Ambalare Număr de grinzi de terasă pe palet	
Secțiune (mm)	Cantitate
45 × 60	136
45 × 70	120
45 × 90	88

Depozitare și umiditate

Depozitare pe palet, cu scândurile strânse; păstrați benzile de balotare până la montaj. O depozitare cu benzile desfăcute duce la curbarea pieselor.

O ușoară curbură longitudinală în timpul depozitării este o caracteristică normală a lemnului de salcâm îmbinat cap la cap pentru exterior (standardul industriei): nu afectează nici integritatea, nici rezistența îmbinărilor (adeziv de exterior clasa C4, testat conform DIN 68140 / EN 385).

Umiditatea se controlează imediat la descărcare; o măsurătoare ulterioară nu este reprezentativă pentru starea la livrare. Umiditatea lemnului evoluează apoi în funcție de condițiile ambiante (contractie și umflare naturale), fără impact asupra rezistenței îmbinărilor.

Datele producătorului

Xylo Impact SRL – Strada Principală 115A – 337291 Teiu – România

CUI: RO33531190 – Reg. Com.: J20/979/2022

IBAN: RO22BTRLRONCRT0267032501

BIC: BTRLRO22 – Banca Transilvania

Contactați-ne: vanzari@xyloimpact.com – Tel / WhatsApp: 0748 263 345

Mai multe informații: www.xyloimpact.com