



Dénomination du produit

Poteaux fraisés

Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : *acacia*, *faux-acacia*, *acacia blanc*, *robinier*. Commercialisé sous le nom d'« *acacia* » dans la filière bois.

Origine

Roumanie – dans le respect du règlement EUDR ; documents EUDR fournis

Description du produit

Poteaux cylindriques calibrés par fraisage du diamètre extérieur, non apointés. Le fraisage régularise le diamètre mais ne supprime pas les nœuds noirs (parfois pourris) ni les fentes.

Caractéristiques des poteaux

- Différents diamètres possibles :
12 à 25 cm (par classes, tolérance $\pm 0,1$ cm)
- Densité : 0,70 à 0,90 t/m³ selon l'humidité
- Teinte brun-jaune
- Bois dur à haute résistance
- Bois frais (humide) ou légèrement ressuyé

Dimensions disponibles

- Hauteurs : 1 / 2 / 3 m
- Diamètres disponibles: 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 cm

Durabilité

- Classe 4 (norme NF EN 335)
- Bois non imprégnable, sans traitement
- Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les conditions d'exposition

Domaines d'application

Clôtures – pergolas – aménagements extérieurs.

Vieillessement

Grisaillement naturel – variation de teinte – fendillement possible – légère courbure des poteaux lors du séchage.

Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Options

- Fraisage de différents diamètres sur un même poteau
- Poteaux apointés
- Chanfreinage sur tête de poteau
- Perçage Ø 20–30–40–50 mm
- Plaques anti-fentes
- Stockage des piquets afin de les sécher
- Certification FSC® 100 % sur demande



Poteaux fraisés
14 cm



Poteaux fraisés
20 cm



Poteaux fraisés
conditionnement



Conditionnement Nombre de poteaux par palette	
Diamètre (cm)	Quantité (1)
12	60
13	55
14	50
15	45
16	40
17	35
18	30
19	25
20	20
21	15
22	10
23	5
24	5
25	5



Palettes de poteaux fraisés gerbables

(1) Le nombre de poteaux par palette varie selon les longueurs (max. 2 t).

Poids des poteaux fraisés (kg)				
Diamètre (cm)	Longueur (m)			
	1	2	2,5	3
12	9	18.1	22.6	27.1
13	10.6	21.2	26.5	31.9
14	12.3	24.6	30.8	36.9
15	14.1	28.3	35.3	42.4
16	16.1	32.2	40.2	48.3
17	18.2	36.3	45.4	54.5
18	20.4	40.7	50.9	61.1
19	22.7	45.4	56.7	68
20	25.1	50.3	62.8	75.4
21	27.7	55.4	69.3	83.1
22	30.4	60.8	76	91.2
23	33.2	66.5	83.1	99.7
24	36.2	72.4	90.5	108.6
25	39.3	78.5	98.2	117.8

Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois, marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com

Plus d'info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 13/10/2026.