



Productnaam

Gevingerlaste regels

Houtsoort

Robinia — *Robinia pseudoacacia* L.

Andere benamingen: valse acacia, witte acacia, acacia. In de houtsector robinia genoemd.

Herkomst

Roemenië – volledige traceerbaarheid conform de EUDR-verordening

Productomschrijving

Gevingerlaste regels in robinia, draagstructuur voor houten terrassen. Maatvast en met grote overspanning.

Kenmerken

- 4-zijdig geschaafd
- Houtvocht: 12 %
- Gevingerlast, hoge sterkte (buitenlijm C4)
- Dichtheid: 750 kg/m³
- Geelbruine tint
- Hardhout met hoge sterkte
- Sterkte gevalideerd (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Kleine gebreken toegelaten (gebruik in onderbouw)
- Geen spinthout

Beschikbare afmetingen

- Breedtes: 60 tot 100 mm
- Diktes: 45 tot 200 mm
- Standaardsecties: 45×60, 45×70, 45×90 en 90×90 mm
- Standaardlengte: 6 m



Gevingerlaste regel 90×90 mm



Regel 45×90 mm

Duurzaamheid

- Gebruiksklasse 4 (norm EN 335)
- Niet-impregneerbaar hout, zonder behandeling
- Levensduur tot 30 jaar, afhankelijk van de blootstelling

Toepassingsgebieden

Structuur en onderbouw van terrassen – buitenconstructies.

Veroudering

Natuurlijke vergrijzing – kleurvariatie – mogelijke scheurvorming.

Onderhoud

Geen onderhoud vereist – geen behandeling nodig.

Opties

- Gevingerlast of massief
- Secties op maat
- FSC®-certificering 100 % op aanvraag

Verpakking Aantal regels per pallet	
Sectie (mm)	Aantal
45 × 60	136
45 × 70	120
45 × 90	88

Opslag en vochtgehalte

Opslag op pallets, planken strak aangedrukt; omsnoering behouden tot de plaatsing. Losse opslag veroorzaakt kromming van de delen.

Een lichte langskromming tijdens de opslag is normaal voor gevingerlast robiniahout voor buiten (industriestandaard): ze tast noch de integriteit noch de sterkte van de vingerlassen aan (buitenlijm klasse C4, getest volgens DIN 68140 / EN 385).

Vochtgehalte controleren bij het lossen; een latere meting is niet representatief voor de staat bij levering. Het houtvocht evolueert daarna met de omgeving (natuurlijke krimp en swelling), zonder invloed op de verbindingen.

Contactgegevens producent

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roemenië

Intracommunautair btw-nummer: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinia Palen handelsmerk van Xylo Impact

FSC®-certificering: SGSCH-COC-011793 – FSC®-licentie C153588

Contact: info@robiniapalen.com

Meer info: www.robiniapalen.com

Niet-contractueel document, ter informatie verstrekt (foto's inbegrepen). De kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; bij afwijking gelden uitsluitend de algemene verkoopvoorwaarden.

© Xylo Impact SRL — alle rechten voorbehouden, producten gecommercialiseerd onder het merk Robinia Palen. Elke reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Document uitgegeven op 25/02/2026.