



Dénomination du produit

Lambourdes aboutées

Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : acacia, faux-acacia, acacia blanc, robinier. Commercialisé sous le nom d'« acacia » dans la filière bois.

Origine

Roumanie – Traçabilité complète en conformité avec le règlement EUDR

Description du produit

Lambourdes en robinier aboutées par collage, support de structure pour terrasses en bois. Stabilité dimensionnelle et grande portée.

Caractéristiques

- Rabotée 4 faces
- Humidité : 12 %
- Assemblage abouté haute résistance (colle extérieure C4)
- Densité : 750 kg/m³
- Teinte brun-jaune
- Bois dur à haute résistance
- Résistance mécanique validée (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Petits défauts autorisés (usage en sous-structure)
- Absence d'aubier

Dimensions disponibles

- Largeurs : 60 à 100 mm
- Épaisseurs : 45 à 200 mm
- Sections standard : 45×60, 45×70, 45×90 et 90×90 mm
- Longueur standard : 6 m



Lambourde aboutée 90×90 mm



Lambourde 45×90 mm

Durabilité

- Classe 4 (norme NF EN 335)
- Bois non imprégnable, sans traitement
- Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les conditions d'exposition

Domaines d'application

Structure et support de terrasses – constructions extérieures.

Vieillessement

Grisaillement naturel – variation de teinte – fendillement possible.

Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Options

- Aboutées ou massif
- Sections sur mesure
- Certification FSC® 100 % sur demande

Conditionnement Nombre de lambourdes par palette	
Section (mm)	Quantité
45 × 60	136
45 × 70	120
45 × 90	88

Stockage et humidité

Stockage sur palettes, planches serrées ; conserver le cerclage jusqu'à la pose. Un stockage desserré entraîne une courbure des pièces.

Une légère courbure longitudinale en cours de stockage est une caractéristique normale du bois abouté en robinier pour l'extérieur (standard de l'industrie) : elle n'affecte ni l'intégrité ni la résistance des aboutages (colle extérieure classe C4, testée selon DIN 68140 / EN 385).

Humidité à contrôler dès le déchargement ; une mesure ultérieure n'est pas représentative de l'état à la livraison. L'humidité du bois évolue ensuite avec les conditions ambiantes (retrait et gonflement naturels), sans incidence sur la tenue des assemblages.

Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com

Plus d'info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 25/02/2026.