

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Denominación del producto

Postes fresados

Especie

Acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Otras denominaciones: robinia, falsa acacia, acacia blanca. En el sector de la madera se denomina acacia.

Origen

Rumanía – trazabilidad completa conforme al reglamento EUDR

Descripción del producto

Postes cilíndricos calibrados por fresado del diámetro exterior, sin punta. El fresado regulariza el diámetro pero no elimina los nudos negros (a veces podridos) ni las fisuras.

Características del poste

- Diámetros disponibles:
12 a 25 cm (por clases, tolerancia $\pm 0,1$ cm)
- Densidad: 780–820 kg/m³
- Tono pardo amarillo
- Madera dura muy resistente
- Madera verde o ligeramente oreada

Dimensiones disponibles

- Alturas: 1 / 2 / 3 m
- Diámetros disponibles: 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 cm

Durabilidad

- Clase de uso 4 (norma EN 335)
- Madera no impregnable, sin tratamiento
- Vida útil de hasta 30 años según las condiciones de exposición

Campos de aplicación

Vallas – pérgolas – espacios exteriores.

Envejecimiento

Agrisado natural – variación de tono – posible fisuración – ligera curvatura de los postes al secar.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento – no necesita tratamiento.

Opciones

- Fresado de varios diámetros en un mismo poste
- Postes con punta
- Biselado en cabeza del poste
- Taladro Ø 20–30–40–50 mm
- Placas de clavos
- Almacenaje de estacas para su secado
- Certificación FSC® 100 % bajo pedido



Postes fresados
14 cm



Postes fresados
20 cm



Postes fresados
embalaje



Embalaje Número de postes por palé	
Diámetro (cm)	Cantidad (1)
12	60
13	55
14	50
15	45
16	40
17	35
18	30
19	25
20	20
21	15
22	10
23	5
24	5
25	5



Palés de postes fresados apilables

(1) El número de postes por palé varía según las longitudes (máx. 2 t).

Peso de postes fresados (kg)				
Diámetro (cm)	Longitud (m)			
	1	2	2,5	3
12	9	18.1	22.6	27.1
13	10.6	21.2	26.5	31.9
14	12.3	24.6	30.8	36.9
15	14.1	28.3	35.3	42.4
16	16.1	32.2	40.2	48.3
17	18.2	36.3	45.4	54.5
18	20.4	40.7	50.9	61.1
19	22.7	45.4	56.7	68
20	25.1	50.3	62.8	75.4
21	27.7	55.4	69.3	83.1
22	30.4	60.8	76	91.2
23	33.2	66.5	83.1	99.7
24	36.2	72.4	90.5	108.6
25	39.3	78.5	98.2	117.8

Datos de contacto del productor

Srl. Xylo Impact – Strada Principală 115A – 337291 Teiu – Rumanía

NIF-IVA intracomunitario: RO33531190

IBAN: FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC: AGRIFRPP810

Estacas Acacia, marca comercial de Xylo Impact

Certificación FSC®: SGSCH-COC-011793 – licencia FSC® C153588

Contacto: info@estacasdeacacia.com

Más información: www.estacasdeacacia.com

Documento no contractual, facilitado a título orientativo (fotografías incluidas). Las características pueden modificarse sin previo aviso; en caso de discrepancia, solo prevalecen las condiciones generales de venta.

© Xylo Impact SRL — todos los derechos reservados, productos comercializados bajo la marca Estacas Acacia. Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin autorización previa.

Documento editado el 25/02/2026.