



Produktbezeichnung

Keilgezinkte Lagerhölzer

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Weitere Bezeichnungen: Scheinakazie, Falsche Akazie, Akazie. Im Holzhandel als Robinie bezeichnet.

Herkunft

Rumänien – vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß der EUDR-Verordnung

Produktbeschreibung

Keilgezinkt verleimte Lagerhölzer aus Robinie als Unterkonstruktion für Holzterrassen. Formstabil und weitspannend.

Eigenschaften

- 4-seitig gehobelt
- Feuchte: 12 %
- Hochfeste Keilzinkung (Außenkleber C4)
- Rohdichte: 750 kg/m³
- Gelbbraun
- Hartholz, sehr fest
- Festigkeit geprüft (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Kleine Fehler zulässig (Einsatz als Unterbau)
- Ohne Splintholz

Verfügbare Abmessungen

- Breiten: 60 bis 100 mm
- Stärken: 45 bis 200 mm
- Standardmaße: 45×60, 45×70, 45×90 und 90×90 mm
- Standardlänge: 6 m



Lagerholz keilgezinkt 90×90 mm



Lagerholz 45×90 mm

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Terrassenunterbau – Außenbauten.

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Keilgezinkt/massiv
- Maße nach Wunsch
- FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage

Verpackung Anzahl Lagerhölzer pro Palette	
Maße (mm)	Anzahl
45 × 60	136
45 × 70	120
45 × 90	88

Lagerung und Feuchte

Lagerung auf Paletten, Dielen dicht gepackt; Umspannung bis zur Verlegung belassen. Lose Lagerung führt zu Verkrümmung.

Eine leichte Längskrümmung während der Lagerung ist bei keilgezinktem Robinienholz für den Außenbereich normal (Industriestandard): Sie beeinträchtigt weder die Haltbarkeit noch Festigkeit der Keilzinkung (Außenkleber Klasse C4, geprüft nach DIN 68140 / EN 385).

Feuchte direkt beim Entladen prüfen; eine spätere Messung ist für den Lieferzustand nicht repräsentativ. Die Holzfeuchte ändert sich danach mit dem Umgebungsklima (natürliches Schwinden und Quellen), ohne Einfluss auf die Verbindungen.

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienpfähle Handelsmarke von Xylo Impact

FSC®-Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC®-Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL – alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 25.02.2026.